

PINTURAS TINTUTEC

LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

SELLADOR MP-1946

FACHADA USO EXTERIOR

TELÉFONO  605 379 66 76
MÓVIL  310 737 14 28
CALLE 47 D # 32 - 100
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO



FABRICADO POR:

Construtec
BUILDING FUTURE **MPM**

DESCRIPCIÓN

Es desarrollado y formulado con materias primas de primera calidad para la protección de las sales marinas contra álcalis, se puede usar en diferentes sustratos especialmente en fachadas arquitectónicas, tiene la capacidad de uso en diferentes ambientes de alta humedad.

CUALIDADES A DESTACAR

Este primer sellador MP-1946 vinil acrílico puro de tipo base de agua ofrece gran resistencia, adherencia cubrimiento y resistencia contra álcalis, producto compatible para sellar cualquier tipo de sustratos, y compatible con todo tipo de pinturas a base de agua Blindatec Fachada de Pinturas Tintutec, es un producto de alto rendimiento, aspecto color blanco lo que ayuda a ahorrar pinturas. BAJO VOC. Partículas Volátiles Compuestas.

USOS

- Se debe homogeneizar el producto antes de aplicar, se debe además preparar adicionando el 20% de agua.
- Se puede aplicar con rodillos, pistolas de aspersión y brocha. El sellador MP 1946 tiene usos como barrera sellador protector de salitre, se aplica como base a un espesor de 3 mil, se puede aplicar a dos manos para mejor desempeño, si la superficie es porosa o rústica se debe aplicar que penetre en los poros para evitar el efecto aguja que son poros abiertos que quedan sin cubrir y por ahí penetran el salitre que afecta la fachada.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Ésta se debe encontrar libre de grasas, polvos o cualquier resalto por residuos que afecten la aplicación del producto.
- Eliminar toda la pintura deteriorada o en mal estado que afecte la adherencia de sellador MP-1946 se debe diluir con agua, aplicando un 20% aplicar una mano a 3 mil de espesor, dejar secar y aplicar en 24 horas el acabado, esto para aplicar una mano a 3 mil de espesor, dejar secar y aplicar en 24 horas el acabado, esto para permitir que la superficie se puede sellar con las resinas incorporadas que contiene el producto.
- Si el muro está recién pañeteado se debe dejar fraguar por lo menos 8 días el pañete para que este pueda evaporar la humedad, esto nos garantiza un óptimo desempeño del producto.
- En el caso de presentar alguna imperfección o grieta en el muro, este se debe resanar con pasta exterior.
- Es importante dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de presentar áreas contaminadas con álcalis o alcalinidad lavar la superficie con agua a presión y luego aplicar ácido muriático, cepillar la parte afectada.
- Cuando el muro presente exceso de humedad: Retirar toda humedad, si esta es por lluvia se debe dejar secar la fachada, esperar que evapore la humedad del sustrato o pañete.

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo, a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 18 meses.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS:	
A UNA MANO	160 MT2
A DOS MANOS	120 MT2

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO PRÁCTICO SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS DE LA PINTURA DURANTE LA MEZCLA Y APLICACIÓN.

TABLA DE REFERENCIAS

Densidad litro	1.20 +- 0.04 Kg/lit	Secado al tacto	45 minutos máx.
Viscosidad HWU a 25°C	120 - 130 UK	Secado ideal	N.A.
Sólidos en Peso	54 ± 2	Repintado segunda mano	1.5 hrs. mínimo.
Sólidos en Volumen	39 +/- 2	Adelgazar	Agua
Espesor húmedo Recomendado en mls	3 mls	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mls)	25 - 30 m2/GL
Espesor seco Recomendado en mls	2 mls	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mls)	30 - 35 m2/GL

FORMULACIÓN	Resina Acrílica pura - Bactericidas, anti hongos, agua.
APLICACIONES Y USOS	Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión. Se recomienda el uso de rodillos de microfibra anti goteo brochas, pistolas de baja.
ACABADOS FINAL	Pinturas arquitectónicas mate, para base imprimante, sellador.

PRESENTACIÓN

CUÑETE	18.925 LITROS
--------	---------------

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua mínimo por 15 minutos. Contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón de tocador. Ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. Escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.