



fábrica
PINTURAS TINTUTEC®
LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

PINTURA ANTIBACTERIAL TIPO 1



APLICACIÓN EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CUBIERTO

FABRICADO POR:  **PINTURAS TINTUTEC**

pinturastintutec.com

DESCRIPCION:

Pintura base agua especialmente diseñada para facilitar la desinfección y el lavado de las paredes en sitios donde se necesita alta higiene y salubridad como hospitales, quirófanos, laboratorios, consultorios, droguerías, empresas productoras de alimentos, restaurantes, gimnasios, salas de belleza y de estética capilar. Pintura formulada con resinas de última generación y aditivos que dan al producto durabilidad, resistencia al ensuciamiento, adherencia, excelente nivelación y la capacidad de inhibir el desarrollo del 99.99% de los microorganismos como hongos y bacterias. Pintura de fácil aplicación y alta durabilidad en interiores y exteriores cubiertos.

PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN, TIPO 1, VISCOSIDAD (≤ 120 KU), CUMPLE CON LA NTC 1335

USOS: Especialmente diseñado para proteger y decorar interiores y exteriores, útil para cubrir muros, cielorrasos, puertas y ventanas. También se puede aplicar sobre cemento, concreto, yesos láminas de asbesto y maderas, etc. **CARACTERÍSTICAS:** Recubrimiento con propiedades ANTIBACTERIALES y ANTIHONGOS, debido a que inhibe el desarrollo de microorganismos en la superficie. La propiedad antibacterial permanece durante el tiempo de exposición de la película. **IMPORTANTE:** Los agentes contra microorganismos no son compuestos de Plomo, Mercurio y/o Cadmio. Fácil de reparar y repintar, excelente lavabilidad, excelente Nivelación y adherencia, fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola, resistente a la alcalinidad, rayos UV y al ensuciamiento, película de acabado mate.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, mugre, polvo y pinturas en mal estado, cales y carburos, humedad y todo material extraño que puede afectar el comportamiento del Vinilo Antibacterial. Se recomienda, aplicar directamente el producto como base o imprimante para evitar desprendimientos o comportamientos negativos del producto. En superficies nuevas, o que presentes defectos, se recomienda aplicar estuco plástico. Para pintar sobre superficie de esmalte o superficies brillantes, lije suavemente con papel de lija de grano delgado con el fin de eliminar brillo y proporcionar buena adherencia. Sobre las superficies muy alcalinas (en $\text{pH} > 10$) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros. No es recomendable aplicar Vinilo Tipo 2 o Tipo 3 como base.

RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO M ² /GAL	SOBRE ESTUCO PLÁSTICO:	20 - 25
	REPINTE COLOR SIMILAR:	35 - 40
	REPINTE COLOR DIFERENTE:	20 - 30
NÚMERO DE MANOS RECOMENDADO	2 - 3	
SOLVENTE PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA	AGUA	
COLORES	BLANCO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL DE BRILLO A 60°	MATE MÍNIMO 10	
OPACIDAD	MÍNIMO 96%	
LAVABILIDAD	MÍNIMO 80%	
ABRASIÓN	MÍNIMO 400 CICLOS	
TIEMPO DE SECADO:	A (25°C Y 65%HR)	
AL TACTO	20 - 35 MINUTOS	
PARA REPINTAR	2 - 3 MINUTOS	
PARA SANITIZAR	7 MINUTOS	
MÉTODO DE APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO O PISTOLA	

Nota: para el cálculo de rendimiento práctico se debe tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA ACABADO CON:	PREPARACIÓN		N° DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO TIPO 1 ANTIBACTERIAL	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1° MANO 10% - 15% 2° MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS UNA HORA. PARA SEGUNDA MANO 2 HORAS. PARA LIMPIAR CON JABÓN DE TOCADOR DE 20 A 30 DÍAS. CONDICIONES AMBIENTALES: 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% - 25%	MÍNIMO 2 MANOS	
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	


DESPUÉS DE USO LAVE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN CON AGUA SIN DEJAR SECAR LA PINTURA.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones y deben reposar preferiblemente sobre una plataforma de madera. Debe ser almacenado bajo techo, a temperatura entre 5°C y 36 °C por un periodo no superior a 2 años.

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame recoja el material en recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VINILO TIPO 1 ANTIBACTERIAL	
TAMBOR	189.25 LITROS
CUÑETE	18.925 LITROS
BALDE	9.462 LITROS
GALÓN	3.785 LITROS
CUARTO	0.946 LITROS



Fábrica de Pintura TINTUTEC.

Dirección: Cll. 47d # 32 -100

Móvil: (57) 3135566096 - 314 768 4040

info@pinturastintutec.com

pinturastintutec.com