

PINTURAS
TINTUTEC
LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

VINILO TIPO 3

Calle 47D No 32 - 100 - Fijo: 6053796676
Celular: 3147684040 - 3107371428

FABRICADO POR:

Construtec
BUILDING FUTURE **MPM**

DESCRIPCIÓN:

El Vinilo Tipo 3 es una pintura a base de dispersión acuosa estable de un copolímero de resinas vinil acrílicas, mezcladas con pigmentos activos e inertes. Producto de acabado mate ideal para techos, superficies interiores no expuestas al polvo y fricciones. Se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y uniformidad en la aplicación.

ESTE PRODUCTO ES DE FÁCIL MANEJO Y SE ENCUENTRA ÚNICAMENTE EN BLANCO, PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN, TIPO 3 - CUMPLE CON NTC 1335

USOS

Además del uso recomendado para drywall, es ideal para techos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.
- Antes de pintar, resane con cemento y arena o estuco plástico para interior los defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.
- Sobre las superficies muy alcalinas (en $\text{pH} > 10$) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.
- Si se han utilizado impermeabilizantes se recomienda dejar secar por 15 días. Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA	PREPARACIÓN		Nº DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO TIPO 3	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1º MANO 10% - 15% 2º MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS 1 HORA; PARA 2DA MANO 2 HORAS CONDICIONES AMBIENTALES: 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% - 25%	MÍNIMO 2 MANOS	
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	

DESPUÉS DE USO LAVE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN CON AGUA SIN DEJAR SECAR LA PINTURA.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por un periodo no superior a 18 meses.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS:

EN OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE	8 a 10M2 POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE	20 a 25M2 POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR	30 a 35M2 POR GALÓN

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO PRÁCTICO SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS DE LA PINTURA DURANTE LA MEZCLA Y APLICACIÓN.

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto.

Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso del salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua mínimo por 15 minutos. Contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón de tocador. Ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. Escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuente de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

PRESENTACIÓN VINILO TIPO 2

TAMBOR	189.25 LITROS
CUÑETE	18.925 LITROS
BALDE	9.462 LITROS
GALÓN	3.785 LITROS
CUARTO	0.946 LITROS

FABRICADO POR:

