

PINTURAS **TINTUTEC** LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

SELLADOR MP-1942

INTERIORES

TELÉFONO ☎ 65500164
MÓVIL ☎ 66748610
CIUDAD DE PANAMÁ



FABRICADO POR:

Construtec
BUILDING FUTURE **MPM**

DESCRIPCIÓN

El SELLADOR MP-1942 es una pintura a base de dispersión acuosa estable de un copolímero de resinas vinil acrílicas, mezclada con pigmentos activos e inertes. Producto de acabado mate ideal para techos, superficies interiores no expuestas al polvo y fricciones. Se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y uniformidad en la aplicación.

ESTE PRODUCTO ES DE FÁCIL MANEJO Y SE ENCUENTRA ÚNICAMENTE EN BLANCO, PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN

USOS

Uso ideal para muros en concreto, mampostería, placas de yeso y techos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.
- Antes de pintar, resane con cemento y arena o estuco plástico para interior los defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.
- Sobre las superficies muy alcalinas (en $\text{pH} > 10$) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

PREPARACIÓN Y DISOLUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA	PREPARACIÓN		N° DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO EXTRA-DRYWALL	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1° MANO 10% - 15% 2° MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS 1 HORA, PARA 2DA. MANO 2 HORAS. CONDICIONES AMBIENTALES: 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% - 25%	MÍNIMO 2 MANOS	
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	

DESPUÉS DE USO LAVE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN CON AGUA SIN DEJAR SECAR LA PINTURA.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo, a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 18 meses.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS:	
OBRA NUEVA SOBRE REBOQUE	DE 25 A 30 MT2 POR GALÓN
REPINTE PLACA	DE 25 A 35 MT2 POR GALÓN
REPINTE COLOR IGUAL	DE 35 A 40 MT2 POR GALÓN

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO PRÁCTICO SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS DE LA PINTURA DURANTE LA MEZCLA Y APLICACIÓN.

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua mínimo por 15 minutos. Contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón de tocador. Ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. Escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VINILO SELLADOR MP-1942	
TAMBOR	189.25 LITROS
CUÑETE	18.925 LITROS
BALDE	9.462 LITROS
GALÓN	3.785 LITROS

FABRICADO POR:



www.pinturastintutec.com
www.construtecmpm.com



**COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE**

ADVERTENCIA



Mantenga a los niños alejados del cuñete, aunque este contenga una pequeña cantidad de líquido, los niños pueden caer en el balde y ahogarse.