



PAÑESTUCO

Revoque de pre-acabado



DESCRIPCIÓN

PAÑESTUCO Es un producto aligerado y de fino acabado color gris claro, desarrollado para nivelar muros y cielos en zonas exteriores e interiores, logrando nivelar a un mínimo espesor reemplazando el uso de pañetes o revoques convencionales. Es un material base cementoso, modificado con aditivos especiales y granulometría controlada en sus agregados listo para usar, que le confieran excelentes propiedades de adherencia, baja contracción y rápido secado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PAÑESTUCO es un mortero de nivelación para muros de ladrillo, bloque y concreto, ideal para corregir imperfecciones y preparar la superficie antes de aplicar ECOSTUCO y/o pintura.

Puede aplicarse en espesores de 3 mm a 30 mm, en interiores y exteriores, con excelente adherencia y trabajabilidad. Para espesores mayores a 15 mm, se recomienda aplicar en dos capas, dejando fraguar entre cada una para evitar fisuras y asegurar un mejor acabado.

- Buena capacidad de lleno.
- Excelente adherencia en sustratos de media y alta absorción.
- Presenta baja retracción al fraguar.
- Alto rendimiento de instalación. Se instala con llana lisa y complementa con boquillera, regla o codal.
- Obras más limpias, con menor desperdicio comparado con un mortero tradicional.
- Secado rápido y uniforme, que permite avanzar en obra con mayor eficiencia y reduce el riesgo de fisuras durante el proceso de fraguado.
- Desarrolla resistencias iniciales a temprana edad.
- Alto rendimiento en tiempos de aplicación en fachadas, reduciendo tiempos de alquiler de andamios y equipos de alturas.
- Ha sido diseñado para obtener un acabado de textura suave y para minimizar el consumo de estucos.
- Evita pérdidas de material disminuyendo el desperdicio que la mezcla hecha en obra, ya que solo se prepara la cantidad necesaria.
- Optimiza la mano de obra.

SOPORTES

- Mampostería en general.
- Pantallas de Concreto.
- No es necesario superficies pañetadas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie o soporte

- La temperatura del sustrato y del ambiente deben estar entre 4°C y 35°C.
- El soporte debe estar firme, limpio, libre de polvo, barro o de sustancias que afecten la adherencia entre el producto y el sustrato.
- La superficie puede estar seca o húmeda más no saturada.

MORTEROS DE REVESTIMIENTO

PAÑESTUCO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

CONSUMO SEGÚN DIMENSIONES (KG/M²)

PRESENTACIÓN

Preparación del producto:

- Cantidad de agua: Agregue en un recipiente limpio de boca ancha aproximadamente 5.0 + 0.5 litros de agua o 4 partes de producto por 1 de agua, posteriormente agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos. Deje reposar la mezcla de 5 minutos, a fin de garantizar la total dispersión de los aditivos, mezcle nuevamente antes de aplicar; humedezca el sustrato, sin saturarlo.

Aplicación del producto

- Humedezca el sustrato antes de aplicar el PAÑESTUCO sin saturarlo.
- Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de una boquillera, codal o regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.
- Use un espesor entre capas de aplicación de hasta 15 mm, dejando secar, y sin superar 30 mm de espesor total de aplicación.
- Para el acabado final o pulimento, utilice para zonas interiores un estuco base yeso como ECOSTUCO o para zonas exteriores ESTUCO PLÁSTICO.

Grupo Puma Colombia con su marca MSC garantiza la calidad y prestaciones de los productos de acuerdo con lo establecido en esta ficha técnica y su correspondiente certificado de garantía; por lo tanto, para conservarla tenga en cuenta antes de comenzar la aplicación que:

- En exteriores se debe proteger de la lluvia en las primeras 6 horas y se debe estucar y/o pintar a más tardar 4 a 7 días después de aplicado, con productos impermeables para exteriores como ESTUCO EN PLÁSTICO.
- No se debe aplicar sobre superficies con polvo, grasa, aceite, desencofrantes y, en general, suciedades, ya que esto ocasiona pérdida de adherencia.
- Se deben ejecutar dilataciones en PAÑESTUCO en los cambios de material de soporte y juntas de movimiento.
- El exceso de agua, así como un curado deficiente pueden causar fisuras y baja resistencia.
- En espesores de aplicación total mayores de 30mm se recomienda incorporar refuerzo y realizar el diseño de la instalación, al igual que en instalaciones en techos.
- No realice mezclas que no estén recomendadas en esta ficha.
- Si se van a colocar clavos sobre el producto se deben usar chazos. Para objetos pesados, la profundidad del chazo debe sobrepasar el espesor del PAÑESTUCO.
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

Rendimientos:

1.0 kg/m² por cada milímetro de espesor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie.

*El valor de rendimiento es un dato teórico, el rendimiento real dependerá del estado de la superficie sobre la cual se aplique, textura y nivelación.

PAÑESTUCO es distribuido en bolsas de papel de 25 kg con estibado de a 64 bolsas por estiba, equivalente a 1.600 kg. Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. En su empaque original, se garantiza que el producto mantiene sus características técnicas por hasta 6 meses a partir de su fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve la bolsa sellada y almacenada según las condiciones mencionadas anteriormente.

MORTEROS DE REVESTIMIENTO

PAÑESTUCO

DATOS TÉCNICOS

PAÑESTUCO	
PROPIEDADES FÍSICAS	
Densidad en polvo (gr/cm ³)	1,3 ± 0,1
Cantidad de agua para la mezcla	5.0 ± 0.5 litros de agua por saco de 25 kg.
Tiempo de reposo de la mezcla	5 minutos
Retención de agua (%)	>75,0
Colores	Gris claro

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.